

# VIMACRET

## СУХА ЦИМЕНТОВА СМЕС

### Описание



VIMACRET е полимерно модифицирана водоустойчива замазка на циментова основа, готова за употреба след добавяне на вода.

[EN 1504-3: PCC/R2]

Производител: Vimatec – Гърция



### Области на приложение

- Разтвори за зидарии и мазилки с повишена водоустойчивост.
- Поправки на бетон /запълване на пукнатини и десортиран бетон, възстановяване на ръбове и фасади/.
- Фиксиране и анкерирание.
- Замазки на канали в сутерени и бетонови резервоари.
- Употребява се като висококачествена водоустойчива циментова замазка.
- Продукт, съпътстващ WATERBLOCK.

### Технически характеристики

- Плътност на сухата циментова замазка (1.69 кг/л).
- Съотношение вода : суха циментова маса 16%.
- Сцепление (EN 1015-04) 1,6 см.
- Плътност на сухата маса: 1,74 кг/л.
- Механична издръжливост:
  - на разкъсване 13,2 Мра (натиск);
  - на огъване 3,7 Мра.

### Особености

Голяма проходимост. Висока механична устойчивост. Много добра адхезия към основата. Хидроизолационна мазилка /не пропуска вода при 70 м воден напор, при дебелина 8 мм/. Не се напуква и не се свива. Не предизвиква корозия на армировката. Елиминира появата на грешки при смесване поради това, че е фабрично готов продукт.

### Предварителна подготовка

Бетоновите повърхности трябва да бъдат добре почистени от остатъчен материал, прах, мазнини или грес. Ако са сухи трябва да бъдат добре намокрени. Армировъчните желяза трябва да бъдат почистени от корозията. За по-добра адхезия, там където е необходимо, може се обработи предварително с VIMACRET смесен с разтвор на VIRESIN:ВОДА = 1:2. Циментовата мазилка се полага докато адхезивният слой не е изсъхнал.

## **Указание за употреба**

---

VIMACRET се добавя към водата при непрекъснато бъркане, докато консистенцията стане подходяща за работа. Полага се максимум от 45 минути до 1 час след разбъркване. На всяка торба. VIMACRET /25 кг/ са необходими от 4,5 до 5,0 л вода.

## **Разход**

---

При слой с дебелина 1 см са необходими около 15 кг/м<sup>2</sup> VIMACRET. Ако времето е горещо замазката трябва да се намокри след полагане. Оптимална дебелина - 3 см. При по-голяма дебелина се добавя пясък с едрина на зърната 3÷4 мм, но не повече от 20% от обема. **ТВЪРДОСТ:** При 15°C материалът достига 70% от якостта си след 1 седмица.

## **Пожароустойчивост**

---

За кратко време може да издържи до 240°C.

## **Съхранение**

---

VIMACRET се съхранява на сухи места и има трайност 12 месеца.

## **Забележки**

---

VIMACRET, както всички циментови продукти е абразивен и при приготвянето и полагането на сместа трябва да се използват гумени ръкавици. Ако от материала случайно попадне в очите, изплакнете ги обилно с вода, но не ги разтривайте.

## **Безопасност на труда**

---

Специални мерки не се изискват. Да се спазват изискванията на Правилника за безопасността на труда при изпълнение на СМР.

## **Опаковки**

---

Торби по 25 кг.