PRIMER VL

ГРУНД НА ПОЛИУРЕТАНОВА ОСНОВА

Описание

Primer VL е течен грунд на полиуретанова основа за подобряване на адхезията на няколко продукта на ELASTOTET. Използва се за порести повърхности.

Производител: ELASTOTET – Гърция

Приложения

- Предварително третиране на минерални основи, като например тухлена зидария, бетон и олекотен бетон.
- Предварителна обработка на дървени основи.
- Обработка на подови покрития в комбинация с полиуретанови покрития.

Технически данни

Сухо съдържание	45%
Относително тегло:	1.02 г/мл
Опаковки:	1 и 0.5 кг

Начин на употреба

Повърхностите трябва да бъдат чисти, твърди, сухи, без прах и грес. Запазете опаковката добре затворена до момента на употреба. Не използвайте Primer VL директно от оригиналната опаковка. Налейте толкова грунд в чист стъклен съд, колкото ще бъде използван в рамките на 30 минути и веднага затворете здраво оригиналната опаковка. Използвайте винаги чиста четка за полагането на Primer VL. Нанесете грунда за сцепление по такъв начин, че да представлява непрекъснат слой или филм. Грундът трябва да бъде нанесен в тънък слой. Не нанасяйте Primer VL върху вече сух грунд.

- Температурата на полагане - от +5 до +30°C.
- Минималното време за съхнене на грунда е преди полагане на покритието е:

1. За ELASTOTAN: от 60 минути максимум до 24 часа. Грундираната повърхност трябва да бъде пазена чиста до момента на приложение.
2. ELASTOTAN EB, ELASTOSEAL PU, LASTOFLEX PU, ELASOTET-F, ELASTOTET F-3K: от 15 миути максимум до 3 часа.

Не прилагайте повече грунд след максималното време за съхнене.

Да се избягва контакт с почистени и грундирани повърхности, тъй като мазни пръсти могат да доведът до лошо сцепление. Също така, кондензация може да повлияе отрицателно на адхезията. Не се препоръчва използването на грунд и запечатването на фуги при много висока влажност на въздуха, например по време на мъгла.

Съхранение

Primer VL може да бъде съхраняван в затворен (неотварян) контейнер на сухо място при температури между +5 и +30°C.

Опаковки

Кофи по 0.5 кг и 1 кг.

Разход

Разходът зависи от вида на основата и ще бъде между 80 – 100 гр/м^2.
За обработка на подови покрития на бетон разходът е приблизително 200 гр./м^2.

За разход на PRIMER VL при фуга /обмазват се само страниците/.

Дълбочина на фугата /см/	Разход в гр/м.л.
1.5	5.00
2.0	6.80
2.5	8.50
3.0	10.00
4.0	13.60
5.0	17.00